

ESMALTE MOTORES

Interior - Exterior. Brillante



Código de producto : S7W

Descripción

Esmalte de secado rápido, resistente al gas-oil, grasas y detergentes. Buena resistencia al ambiente marino y a las temperaturas que origina el motor en uso.

Campos Aplicación

Esmalte Motores TITAN Yate se ha formulado para el pintado de motores intra-borda.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica
Acabado	Brillante
Color (UNE 48073)	Blanco y gama colores
Rendimiento	0,9 - 1,1 m ²
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	15 - 30 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	A partir de 2 horas
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10°C - +30 °C
Presentación	400 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar energicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas. Aplicar en capas finas y cruzadas, desde una distancia de 25 a 30 cm. Aplicando dos capas finas, antes que una de gruesa, se conseguirá una mejor protección y un acabado más homogéneo.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Desengrasar con **Diluyente TITAN Yate** e imprimir con 2 capas de **Imprimación Marina Spray**. Acabar con una o dos capas de **Esmalte Motores**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lijar superficialmente, limpiar el polvillo, desengrasar y a continuación aplicar una o dos capas de **Esmalte Motores**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar por completo con **Quitapinturas Plus TITAN**, desengrasar y proceder como superficie no preparada.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2013-02

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com



S7W - ESMALTE MOTORES